

Saxonburg®52

电阻加热线材和电阻线

数据表



沙森堡微信公众号



沙森堡中文网站

Saxonburg®52 是一种镍-铁合金(NiFe 合金),可在高达 600°C(1110°F)的温度下使用。此合金的特点是低电阻率和高电阻温度系数。

Saxonburg®52 的典型应用为电压调节器，定时装置，温敏电阻，温度补偿装置和低温加热应用。

熔点 °C	1435
空气中的最高连续工作气温 °C	600
磁特性	此材料在温度高达约530°C（居里点）时仍有磁性。

化学成分			
	Fe %	Ni %	其他
标称成分	剩余成分	52.0	-

注意：列出的是标称成分。实际成分可能发生变化以满足标准电阻和尺寸公差。

机械性能				
线材尺寸	抗屈强度	抗拉强度	伸长率	硬度
Ø	R _{p0.2}	R _m	A	
mm	MPa	MPa	%	Hv
0.5	340	610	30	-

物理特性	
密度 g/cm3 (lb/in3)	8.20
在 20°C 条件下的电阻率 Ω mm2/m (Ω circ. mil/ft)	0.37

电阻率的温度系数									
温度 (°C)	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Ct	1.33	1.53	1.73	1.93	2.13	2.32	2.49	2.64	2.77

热膨胀系数	
温度 °C	热膨胀 $\times 10^{-6}/K$
20-100	10

导热性	
温度 (°C)	20
$W\ m^{-1}\ K^{-1}$	17

比热容	
温度 (°C)	20
$kJ\ kg^{-1}\ K^{-1}$	0.50

免责声明： 建议仅供参考，针对特定应用场合的材料适用性我们需要了解实际使用条件后才能予以确认。在产品持续研发过程中，我们可能需要更改技术数据，恕不另行通知。